

Textilní podlahové krytiny Desso - Čtverce



The Floor is Yours

Libra Grooves


Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všíváný 1/10 "					
Vzhled	ISO 2424		Strukturovaná smyčka					
Metoda barvení			Povrchově barvené + celoprobarvené vlákno					
Rozměry	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 kusů v balení)					
Primární podklad	ISO 2424		Polyester - polyamid					
Sekundární podklad	ISO 2424		Modifikovaný bitumen Polyver® - Polyscan®					
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamid 6					
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.26			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.0	inch	0.12			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4200	oz/yd²	124.0			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	750	oz/yd²	22.1			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	470	oz/yd²	13.9			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.155	lb/in³	0.0056			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1540	/yd²	128759			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2.0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž						
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0.2					
Absorpce zvuku	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.03	0.02	0.07	0.17	0.30	0.35
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15					
Tepelný odpor	ISO 8302	m².K/W	0.034					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1					
Prodis-ID	www.pro-dis.info		BA2DE87B					

Manufactured by:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002



Podlahové krytiny Desso musí být pokládány v souladu s Desso pokyny pro instalaci. Koberce je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby si zachovaly dobrý vzhled. Desso podlahové produkty by měly být používány pouze jako podlahové krytiny. Pozn. Desso si vyhrazuje právo provádět změny v této specifikaci bez předešlého upozornění. Pro poslední verze technických specifikací, navštivte naši webovou stránku www.desso.com.



07-30-2010 UK