

iQ SURFACE

TECHNICKÝ LIST

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Typ podlahové krytiny	ISO 10581	Homogenní vinylová podlahová krytina	-
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I	
Typ stěnové krytiny	EN 259-1	-	Homogenní vinylová stěnová krytina.
CE certifikace	EN 14041	Ano	-
	EN 15102	-	Ano
Klasifikace	ISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43	-
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Povrchová úprava		iQ PUR	PU-Shield
Celková tloušťka	ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm
Celková hmotnost m²	ISO 23997	2800 g	3400 g
Balení	ISO 24341 – EN 426 Role	cca. 23 bm x 200 cm Položka č. 21089_... 3 koncové číslice barvy	cca 23 bm x 200 cm Položka č. 21090_... 3 koncové číslice barvy
	ISO 24342 – EN 427 čtverce (balení)	61,0 x 61,0 cm – 14 čtverce/box = 5,21 m ² Položka č. 21091_... 3 koncové číslice barvy	-
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iQ Surface	Surface Wall
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² splňuje	-
	EN 13501-1 AS/NZS 3837	-	Třída B s2 d0 Třída B
Celkové VOC emise	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Klasifikace čistoty vzduchu	ISO 14644-1	ISO třída 4	ISO třída 4
Chemická odolnost	ISO 26987	Vynikající	Vynikající
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	-
Schválení pro mokré prostory	EN 13553 Annex A Wetroom test GBR Class VT	Vodotěsný	Schváleno
Zbytkový otlak	ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm	-
Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0.40 % pro role ≤ 0.25 % pro dílce	≤ 0.40 %
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	-
Ohebnost	ISO 24344	Splňuje	Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2 kV	-
Podlahové topení		Vhodné – max 27°C	-
Tepelný odpor	EN 12667	cca. 0.01 m ² K/W	-
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ úroveň 7	≥ úroveň 7
Odolnost proti bakteriím	ISO 846:Part C	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 400 N/50 mm	Průměrná hodnota ≥ 400 N/50 mm
Barvy		20	7

Výše uvedené informace mohou být změněny za účelem dalšího zlepšování. (02/2019).

Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Obratě se na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny

iQ Surface



Surface Wall

