


Essence Structure

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno						
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 / 19,68" x 19,68" & 39,36" x 9,84" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Efektivní výška vlasu	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4050	oz/yd ²	119.5			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	580	oz/yd ²	17.1			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	320	oz/yd ²	9.4			
Hustota vlákna	ISO 8543	g/cm ³	0.114	lb/in ³	0.0041			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž						
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.29
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.071					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	0FCE0C9C						

CE Vyrobeno:
 EN 14041 Tarkett BV
 0493-CPR-0002 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk





Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.professionals.tarkett.com.

EN-20190319