

## Technický list


CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	iD Inspiration Loose-lay
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10582	Pružná kompaktní podlahovina
CE certifikace	EN 14041	Ano
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 33 Průmyslové: 42
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	iD Inspiration Loose-lay
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4.5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.55 mm
Povrchová úprava (PUR)		Ano
Zkosené hrany		Ne
Celková hmotnost	EN ISO 23997	7500 g/m <sup>2</sup>
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	ISO 10582	Typ I
Balení	EN ISO 24342 Dílce	22.9 x 121.9 cm 10 dílců/karton (= 2.79 m <sup>2</sup> - 20.9 kg) 52 kartonů/paleta (= 145.16 m <sup>2</sup> - 1088.7 kg)
	Čtverce	30.5 x 61 cm 14 čtverců/karton (= 2.6 m <sup>2</sup> - 19.5 kg) 54 kartonů/paleta (= 140.65 m <sup>2</sup> - 1054.9 kg)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iD Inspiration Loose-lay
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Tepelný odpor	ISO 10456	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové topení		vhodné
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	8 dB
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vysoká odolnost
Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1081	ca. 10 <sup>11</sup> Ohm
Barevnost		22

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (11/15).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách.

CUSTOMS TARIFF:

Označení našich produktů certifikáty udržitelnosti vysvětluje složení našich produktů a způsob, jakým přispíváme k naší strategii udržitelnosti a k lidskému blahu.



\*EXCEPT RECYCLED CONTENT

\*TVOC AT 28 DAYS





THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE