

Technické údaje dle EN 548 / EN ISO 24011

Colorette LPX 2,5 mm

Struktura	Typ podl.krytiny	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum s LPX povrchovou úpravou	
	Vzor		kropenatý	
	Celková tloušťka	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	
	Podklad		Juta	
	Oblast použití (zátěž)	EN 685 / EN ISO 10874	třída 23 / 34 / 42/43*	
	Šířka role	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	
	Délka role	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	
Bezpečnostní kritéria	Celková váha	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g/m ²	
	Hořlavost	EN 13501-1	C _{fl} - s1, dle certifikátu, viz www.dlw.eu	
	Protiskluznost	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
	Dynamický koef. tření	EN 13893	DS (> 0,30)	
Vlastnosti	Nařízení REACH č. 1907/2006	Article 33	neobsahuje látky uvedené v seznamu látek SVHC	
	Kročejový útlum hluku	EN ISO 10140	5 dB	
	Zbytkový otlak	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm	
	Stálost barev	ISO 105-B02	≥ hodnocení 6	
	Vertikální odpor R ₁	EN 1081	-	
	Elektr.izolační odpor	VDE 0100	> 200 kOhm	
	Statický elektr. náboj	EN 1815	asi 2,0 kV	
	Tepelný odpor	EN 12667	0,015 m ² K / W	
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,17 W / m K	
	Odolnost vůči chemikáliím	EN 423 / EN ISO 26987	Odolnost vůči tuku a minerálnímu oleji a krátkodobá odolnost vůči zředěným kyselinám	
	Kolečková židle	EN 425	vhodné (Typ W)	
	Flexibilita	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm	
	Tepelná vodivost		vhodné (max. 29°C)	
	Antibakteriální aktivita	JIS Z 2801	DLW Linoleum má antibakteriální vlastnosti	

*Jakékoliv požadavky na třídu 43 by měly být přesně určeny a odsouhlaseny oběma zúčastněnými stranami, a to při zohlednění specifikace používání.



EN 14041: 2004
12
1658-DOP-101

Výrobce:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Podlahové krytiny DLW musí být instalovány v souladu s doporučením výrobce. Efektivní a pravidelná údržba je zásadní pro udržení pěkného vzhledu krytiny. Produkty DLW Flooring jsou k použití pouze jako podlahové krytiny. Poznámka: DLW Flooring si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění. Pro aktuální verzi technických listů viz www.dlw.eu