


**Obecné údaje**

Lamela	2400 x 260
Celková tloušťka	14 mm
Počet lamel v krabici	4
Vnořená Délka	Maximálně 1 prkno z 6
m <sup>2</sup> v krabici	2,496 m <sup>2</sup>
Kg v krabici	19,86 kg

**Struktura lamely**

Horní vrstva	PEFC zdroje	EN 13489	± 3 mm
Nosná deska	PEFC zdroje		Borovice
Spodní vrstva	PEFC zdroje	Dýha na dřevo	2 mm
Pero a drážka	Délka		Uniclic
	Šířka		Uniclic Multifit



**Záruka**

Použití v obytných prostorech	záruční podmínky v každém balení	33 rok
Spoj Uniclic - Multifit		Doživotní
Použití v komerčních prostorech		Na vyžádání

Moisture Protection	Poskytuje záruku proti kumulaci špíny podél hran, která vzniká v čase při pravidelné údržbě	10 let
---------------------	---	--------

Stay Clean Technology (jen lakované výrobky)	Poskytuje záruku na znečištění struktury povrchu a proti kumulaci špíny podél hran, která vzniká v čase při pravidelné údržbě	10 let
--	---	--------

**Povrchová vrstva**

Druhy dřeva		Dub
Původ		Evropa
Povrchová úprava	UV olej	2 vrstvy
	Lak UV	Vrchní nátěr proti poškrábání 5 - 7 vrstvy
Přírozená odchylka		Díky přírodnímu původu produktu, může nastat vzhledová odchylka od ukázkových panelů
Povrchové úpravy		Viz pokyny pro instalaci

**třídění**

According to EN 13489:2002 Free Class

	Selected	Accent	Lively
	Face of the element		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
	Non-visible parts		

All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring

<b>Instalace</b>		<b>standardní podmínky</b>	
Plovoucím způsobem		Na podložce Pergo	Viz pokyny pro instalaci
Lepení		Polymerová pryskyřice Pergo	Viz pokyny pro instalaci
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	

<b>Vlastnosti klasifikace</b>				
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek		800 - 1000
	DIN 68861	S33		100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442			class 3
		Podlaha s "Stay Clean Technology" (pouze lak)		Třída 5
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden	DOP: Na balení
Kolečková židle	ISO 4918	Testováno s podložkou		25.000
Odolnost proti uklouznutí	CEN/TS 15676: 2008	Zkouška suchého kyvadla	V závislosti na struktuře a povrchové úpravě	USRV 37-57
Emise formaldehydu	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Odolnost proti teple	EN12664:2001			0,14 m².K/W
Požární klasifikace	EN 13501-1			Dfl-s1

<b>Ekologické certifikáty</b>				
AFFSET	A	Francie		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Na vyžádání			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finsko		

