

iQ Natural nová generace

TECHNICKÁ DATA	NORMY	iQ NATURAL	iQ NATURAL ACOUSTIC
KLASIFIKACE			
Klasifikace	EN 10581	Homogenní jednovrstvá vinylová podlaha s obnovitelným změkčovadlem	–
	EN ISO 11638	–	Homogenní vinylová podlaha s pěnovou vrstvou
	EN ISO 10874	Komerční: 34 / Průmyslové: 43	Komerční: 34 / Průmyslové: 42
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10581	Typ I	–
	EN ISO 11638	–	Typ II
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm	3.5 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2800 g/m ²	4000 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm
Povrchová úprava		New iQ PUR	New iQ PUR
Balení	EN ISO 24341 role	cca. 23 bm x 200 cm Položka 21103 ___ 3 čísla barvy	cca. 23 bm x 195 cm Položka č. 21121 ___ 3 čísla barvy
	EN ISO 24342 dílce	61 x 61 cm - 14 dílců/box = 5.21 m ² Položka č. 21104 ___ 3 čísla barvy	–

VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ (EN 14041)			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0007-DoP-2013-07	0019-0071-DoP-2020-02
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Class Bfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2.0 kV	< 2.0 kV
Tepelný odpor	EN 12667	cca. 0.01 m ² K/W	–
Protiskluznost	EN 13893 BS 7976-2	μ ≥ 0.30 Nízké riziko uklouznutí	μ ≥ 0.30 Nízké riziko uklouznutí

TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.02 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm –
Kročejový útlum	EN ISO 717 / 2	–	ΔLw = 15 dB
Protiskluznost	DIN 51130	R9	R9
Čisté prostory	ISO 14644-1	ISO class 3	–
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	Vhodné
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.40% pro role ≤ 0.25% pro dílce	≤ 0.40% pro role –
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Výborná	Výborná
Dekontaminace	ISO 8690	Výborná	Výborná
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Vhodné - max. 27°C	Vhodné - max. 27°C
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50mm	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50mm

ENVIROENTÁLNÍ VLASTNOSTI			
Celkové emise VOC	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 μg/m ³ (po 28 dnech)

BARVY			
		35	10

Výše uvedené informace podléhají změnám ve prospěch dalšího zlepšení. (04/20).
V souladu s Evropským nařízením N° 305/2011 pro CE značení, jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na webových stránkách www.tarkett.com
Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Prosim kontaktujte Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

*Pouze pro informaci - nezávazná.



iQ Natural	iQ Natural Acoustic	Welding Rod No.	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	Welding Rod No.	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	Welding Rod No.	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	Welding Rod No.	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	Welding Rod No.
042	–	1296 040	159	–	1296 045	210	–	1296 051	480	480	1296 056	840	840	1296 060
057	057	1296 041	182	–	1296 046	235	–	1296 052	481	481	1296 056	842	–	1296 008
071	071	1296 041	183	–	1296 047	241	241	1296 053	486	–	1296 012	844	–	1296 061
075	–	1296 004	184	–	1296 048	381	381	1296 053	489	–	1296 057	846	–	1296 062
081	–	1296 042	185	185	1296 049	385	–	1296 034	490	–	1296 058	858	–	1296 063
096	–	1296 043	186	186	1296 049	402	–	1296 054	491	–	1296 059	859	–	1296 064
108	–	1296 044	187	–	1296 050	403	–	1296 055	832	832	1296 060	868	–	1296 065

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7651 • Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 49 • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 22 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors SL – Tel. +34 91 350 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aşen – Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slobka – Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP. Z O.O. magyarországi fióktelege – Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 648 (4) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 88 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1595 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310