



# Flagstone

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas - smyčka	
Způsob barvení		Povrchově barvené	
Šíře	cm	400	
Primární podklad	ISO 2424	Polypropylová tkaná + plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Polypropylenová tkaná	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Celková výška	ISO 1765	mm	7.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	4.4
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2140
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	830
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	580
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.132
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	2145
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	32 Komerční - vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 2	
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.03    0.09    0.34    0.43    0.49
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.095
Hořlavost	EN 13501-1	Cfl - s1 (testován nalepený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	67D7B268	



Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20220803