



Essence

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Šíře	cm	400	
Primární podklad	ISO 2424	Polypropylová tkaná + plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Tkaný polypropylen - servičová podložka	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.1
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.2
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	2140
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	550
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	310
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.097
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1	
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	28
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.05 0.10 0.25 0.50 0.55
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován nalepený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE	



Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20190515