















AirMaster® Savera Shade EcoBase

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 25 / 39,36" x 9,84" (20 Lamely v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Colback® Gold Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	EcoBase - 100% recyklovatelný, obsahuje v průměru 80% pozitivně definovaného recyklovaného obsahu.*	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu)**	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.1
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4200
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	700
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	460
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.148
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 2	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.06 0.17 0.27 0.34
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.068
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	in progress	


 Vyrobeno:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.1. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20211123