

## Aquarell Wall HFS

Heterogenní stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku ve vlhkých prostorech zejména v bytech

Technická data	Normy	Aquarelle Wall HFS
Klasifikace	EN 259	Težká zátěž
Celková tloušťka	EN 428	0,92 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,12 mm
Celková váha	EN 430	1 500 g/m <sup>2</sup>
Rozměrová stálost	EN 434	Podélně: ≤ 0,60 mm Na šířku: ≤ 0,20 mm
Zvlnění po zahřátí	EN 434	≤ 0,8 % ≤ 2 mm
Reakce na požár	EN 13501-1	B- s2 d0 na sádrokartonu a na A1 nebo A2 podkladu
Seam strength (N/50 mn)	EN 684	≥ 150
Akustické tlumení	NF EN ISO 354 $\alpha_w$	0,05 (H)
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Dobrá odolnost
Odolnost proti bakteriím	NF EN ISO 846	Sanitized® Vysoký protiplísňový účinek
Počet barev/ provedení		18 + 3 bordúry
Balení	EN 259	Role: 35 bm x 2 m Bordúry: 49 cm x 30-35 m
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby