

# Starfloor Click Solid 55 & 55 Plus

## Technický list

| Klasifikace   | Norma  | Tarkett hodnota                                  |
|---|--|--|
| Typ výrobku   | EN ISO 10582   | Heterogenní PVC podlahové krytiny                |
| Bytové použití  | EN ISO 10874   | 23 vysoká zátěž                                  |
| Komerční použití  | EN ISO 10874   | 33 vysoká zátěž                                  |
| Charakteristika   | Norma  | Tarkett hodnota                                  |
| Celková tloušťka  | EN ISO 24346   | 5 mm   |
| Tloušťka nášlapné vrstvy                                    | EN ISO 24340   | 0,55 mm  |
| Celková hmotnost  | EN ISO 23997   | 8850 g/m <sup>2</sup>                            |
| Obsah pojiva  | EN ISO 10582   | Typ I  |
| Povrchová úprava  |  | TopCoat  |
| Synchronizovaný gravír                                      |  | Ano  |
| Zkosení hran  |  | 4 strany   |
| Metoda pokládky   |  | Click  |
| Vlastnosti dle CE značení                                   | Norma  | Tarkett hodnota                                  |
| Prohlášení o vlastnostech                                   | EN 14041   | 0197- 0010-DoP-2021-02                           |
| Technické vlastnosti  | Norma  | Tarkett hodnota                                  |
| Rozměrová stálost   | EN ISO 23999   | ≤ 0,15 %<br>Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 % |
| Zvlnění po zahřátí  | EN ISO 23999   | ≤  Δ  mm   |
| Reakce na oheň  | EN 13501-1   | Bfl-s1   |
| Zbytkový otlak  | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.10 mm  |
| Nohy nábytku  | EN ISO 16581   | Bez poškození                                    |
| Židle s pojezdovými kolečky                                 | EN ISO 4918  | Bez poškození                                    |
| Zvuková izolace - ΔLw                                       | EN ISO 717-2   | 5 dB   |
| Třída kročejového hluku                                     | NF S31-074   | Třída C (≤ 85 dB)                                |
| Tepelná prostupnost   | EN ISO 10456   | 0,05 m <sup>2</sup> •K/W                         |
| Stálobarevnost vůči světlu                                  | EN ISO 105-B02   | ≥ 6  |
| Chemická odolnost   | EN ISO 26987   | bez vlivu  |
| Protiskluznost  | DIN 51130  | R9<br>R10  |
| Protiskluznost  | EN 13893   | Třída DS (μ ≥ 0,30)                              |
| Soudržnost vrstev   | EN ISO 24345   | ≥ 50N/50mm                                       |
| Podlahové topení  |  | Ano (maximum 27°C)                               |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma  | Tarkett hodnota                                  |
| TVOC emise po 28 dnech                                      | EN 16516   | Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )               |
| Recyklovatelnost  |  | Recyklovatelný                                   |
| Celkový recyklovaný obsah (up to)                           |  | 35 %   |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)        |  | 13,38 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>       |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D).                   |  | 6,79 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> /rok   |
| Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)           |  | Ano  |
| Obsah ftalátů   |  | 100% bez ftalátů                                 |
| Made In   |  | Europe   |
| Rozměry a vzory   |  |  |
| Lamela  | Lamela 1211 x 190,5mm - 7 Lamela=1,61 m <sup>2</sup> /karton - 56 karton/paleta<br>Lamela 240 x 1491 mm - 4 Lamela=1,43 m <sup>2</sup> /karton - 63 karton/paleta  |  |
| Čtverec   | Dílec 324 x 601 mm - 8 Čtverec=1,56 m <sup>2</sup> /karton - 60 karton/paleta<br>Dílec 1000 mm x 500 mm - 3 Čtverec=1,46 m <sup>2</sup> /karton - 62 karton/paleta |  |
| Počet dostupných dekorů                                     | 30   |  |

Typ zkosení hran se liší u jednotlivých dekorů. (viz. webové stránky)

Synchronizovaný gravír : k dispozici u dekorů Highland Oak a Delicate Oak

Protiskluznost R10 : pouze pro dekory Highland Oak a Delicate Oak



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (08/04/2022). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.